



Шпатлевка FLAGMAN PROFИ-8 интерьерная старт-финиш (В П 1 ПС ПРОФИ-8)

Для стен и потолков
СТБ 1263-2001

- > Универсальная («СТАРТ + ФИНИШ»)
- > Готовая к применению
- > Быстросохнущая
- > Легко наносится
- > Минимальная усадка

Краткий обзор

Назначение	Для выравнивания неровностей бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей внутри помещений, в том числе с использованием армирующих материалов (стеклосетки, стеклохолста типа «паутинка»), а также для заделки трещин и стыков гипсокартонных плит. Обеспечивает покрытие, готовое под оклейку обоями.
Сферы применения	<input type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Торговля
Свойства	Обладает хорошей адгезией к основанию, а также отличными заполняющими и выравнивающими свойствами. Удобна в нанесении, не тянется за шпателем. Легко шлифуется, быстро сохнет.
Состав	Представляет собой густую вязкую массу, состоящую из смеси наполнителей и вспомогательных добавок в водной дисперсии акрилового сополимера.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания поверхность должна быть без царапин, трещин, видимых включений.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Степень перетира, мкм, не более	150
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	0,4
Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м ч Па), не менее	0,02
Массовая доля нелетучих веществ, %	77 - 83
Плотность, шпатлевки, г/см ³	1,70 ± 0,20
Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм	5
Удобнонаносимость	легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем
Способность шлифоваться	шлифуется без воды
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, не более	3

Упаковка 1 л; 3 л; 5 л; 11 л; 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности.
Подготовка поверхности	Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками MAV. Не наносить на известковые и известково-цементные поверхности.
Способ и условия нанесения	Перед применением шпатлевку перемешать и наносить слоем толщиной до 5 мм при помощи шпателя. При больших неровностях шпатлевку следует наносить в несколько приемов. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Высохшее покрытие шлифовать шкуркой или сеткой средней зернистости и обеспылить. Перед оклейкой обоями зашпатлеванную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). Шпатлевку допускается применять в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, ванные комнаты и т.п.) только в комплексе с водоотталкивающей грунтовкой FLAGMAN 08 (ВД-АК-08) и краской FLAGMAN 35 (ВД-АК-2035).

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания	Работы проводить при температуре окружающего воздуха не ниже 10 °С. Время высыхания слоя толщиной 2 мм при температуре (20 ± 2) °С и влажности воздуха 65 % приблизительно 4 ч. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности и толщине слоя время высыхания увеличивается.
Расход	1,9 кг на 1 м ² при нанесении шпатлевки слоем 1 мм. Расход зависит от шероховатостей обрабатываемой поверхности и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение Шпатлевку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Меры предосторожности	Шпатлевка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.	
Утилизация отходов	Инструмент, тару, пятна шпатлевки отмыть теплой водой с мылом до высыхания шпатлевки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки шпатлевки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Сертификат соответствия	ВУ/112 02.01.002.00115
	Свидетельство о гос. регистрации	ВУ.50.51.01.008.Е.001584.06.11
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.019-2015
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by	

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.