



Грунтовка FLAGMAN 010 по мастикам и герметикам (ВД-АК-010)

Для наружных работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- > Адгезионная, перекрывает мастику
- > Для швов, трещин и стыков
- > Снижает грязеудержание деформационных швов
- > Предотвращает растрескивание и отслаивание лакокрасочного покрытия
- > Увеличивает срок службы покрытия
- > Для наружных работ

Краткий обзор

Назначение Для грунтования поверхностей, обработанных акриловыми, полиуретановыми мастиками и другими высыхающими или отверждающимися герметиками, пригодными для окрашивания (швы между блочными панелями, стыки строительных конструкций, трещины), перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками, в том числе фактурными.

Сферы применения  Строительство

Свойства Служит для создания адгезии последующего слоя краски с основанием, скрывает мастику на швах, трещинах и стыках. Обеспечивает равномерное нанесение краски и предотвращает разнооттеночность окрашенной поверхности. Производится белого и желтого цвета, готовая к применению.

Состав Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия После высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольным образцами ЧУП «МАВ»

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	47 - 55
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка 5 л; 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки Поверхности, обработанные акриловыми, полиуретановыми мастиками и другими высыхающими или отверждающимися герметиками.

Подготовка поверхности Перед нанесением грунтовки рабочую поверхность очищают от пыли, грязи.

Система покрытия После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками, в том числе фактурными.

Способ и условия нанесения Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и поверхности не ниже 10 °С. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Не допускается нанесение грунтовки при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Перед применением тщательно перемешать и наносить кистью, валиком в 1 слой на сформированное покрытие согласно рекомендациям производителя.
Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте на наружную окраску производственных, жилых и общественных зданий и сооружений водно-дисперсионными красками производства ЧУП «МАВ» (ТТК - 100299864.072-2018), разработчик РУП «СтройМедиаПроект».

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания При температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 час. При более низкой температуре и влажности выше 70 % продолжительность высыхания может увеличиться до 4 ч.

Расход Расход грунтовки – 80 - 110 г/м². Расход грунтовки может изменяться в зависимости от вида и подготовки поверхности, ее впитывающей способности, применяемого оборудования, квалификации персонала и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.	
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.	
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000718.03.11 BY.50.51.01.008.E.000339.06.16
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.10-2013
	Протокол испытаний	ОАО «МАПИД» № 06/19 от 24.06.2019
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 40 96, 680 18 27, 760 70 02 e-mail: otsp@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24, +375 (29) 507 06 96 e-mail: zakaz@mav.by	

Грунтовка ВД-АК-010

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.